SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

# GOBI S1P

GOBIS1P

**Sepatu keselamatan S1P rendah**

Sepatu keselamatan S1P modern dengan bagian atas berbahan suede, ujung sepatu dari baja, kenyamanan berkat busa memori, dan pelindung ujung sepatu yang tahan aus.

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Kulit suede, Jaring |
| Lapisan dalam | jaring daur ulang |
| Sol dalam | Alas kaki SJ Memory Foam |
| Midsole | Baja |
| Menjalankan sol | PU / PU |
| Atas | Baja |
| Kategori | S1 P / SR, SC, LG, FO, CI |
| Kisaran ukuran | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Berat baja | 0.625 kg |
| Standardisasi | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

$CO_2$
10.56 kg

BLK

NAV

**Ujung sepatu yang tahan aus (SC)**
Bahan yang diuji secara terpisah untuk menutupi tutup jari kaki pengaman untuk mengurangi keausan bahan atas (misalnya saat berlutut) dan memperpanjang kegunaan sepatu pengaman.

**Resistensi slip (SR)**
Menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan SRA + SRB = SRC. SR berarti uji slip dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.

**Tahan minyak & bahan bakar**
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.

**Pegangan Tangga (LG)**
Kontur yang ditentukan secara khusus di area poros sepatu pengaman untuk menambah keamanan saat berdiri di tangga.

**Bagian atas berbahan kulit yang bernapas**
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.

**Terisolasi dingin (CI)**
Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.

## Industri:
Otomotif, Konstruksi, Logistik, Industri, Perakitan

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20345 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Kulit suede, Jaring** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 12.7 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 101.6 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **jaring daur ulang** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 86.31 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 691 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Alas kaki SJ Memory Foam** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **PU / PU** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 137 | $mm^3$ |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | ≥ 0.31 | 0.40 | gesekan |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | ≥ 0.36 | 0.41 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | ≥ 0.19 | 0.29 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | ≥ 0.22 | 0.30 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | 33.6 | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 30 | J |
| **Atas** | **Baja** | | | |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN) | N/A | N/A | mm |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) | ≥ 14 | 15 | mm |
| | Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | ≥ 14 | 20.5 | mm |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 8.28 | kg |
| | Kemasan | 0.12 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **10.56 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 8% |
| | Kemasan | 99% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.