

Medio

MAMBA 06 LOW

MAMBALOW

corte bajo ligero, deportivo e impermeable

La MAMBA 06 LOW ofrece una protección superior del pie gracias a su membrana impermeable, su suela de caucho y su aislamiento contra el frío.


Cubierta	TPU, Malla, Textil
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Suela	Phylon / caucho
Categoría	06 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
Rango de tamaño	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso de la muestra	0.390 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BRN




BLK



Suela de goma

Las suelas de goma ofrecen funciones versátiles que las hacen adecuadas para muchas áreas de aplicación: excelente resistencia a los cortes, resistencia al calor y al frío, alta flexibilidad a bajas temperaturas, resistencia al aceite, al combustible y a muchos productos químicos.



Forro impermeable

Mantiene los pies secos y cómodos en ambientes húmedos.

Industrias:
Táctica, Uniforme

Ambientes:
Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20347
Cubierta	TPU, Malla, Textil			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm² /h	3.9	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm² .	32.3	≥ 15
Forro	Membrana			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm² /h	4.90	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm² .	41	≥ 20
Plantilla	Plantilla de espuma SJ			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Suela	Phylon / caucho			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm³	59	≤ 150
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	fricción	0.46	≥ 0.31
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.47	≥ 0.36
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	fricción	0.28	≥ 0.19
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	fricción	0.25	≥ 0.22
	Valor antiestático	MegaOhmios	25.0	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	38	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	37	≥ 20

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros