

Medium

MAMBA 06 LOW

MAMBALOW


lekki, sportowy i wodoodporny niski krój

MAMBA 06 LOW oferuje doskonałą ochronę stóp dzięki wodoodpornej membranie, gumowej podeszwie zewnętrznej i izolacji przed zimnem.

Materiał cholewki	TPU, Siatka, Tekstylny
Podszewka	Membrana
Wkładka	Wkładka z pianki SJ
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	06 / SR - odporność na poślizg, SC, ESD, CI, HRO
Zakres rozmiarów	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Waga próbki	0.390 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024




BLK



Gumowa podeszwa

Gumowe podeszwy zewnętrzne zapewniają wszechstronne funkcje, które sprawiają, że nadają się do wielu obszarów zastosowań: doskonała odporność na przecięcie, odporność na ciepło i zimno, wysoka elastyczność w niskich temperaturach, odporność na oleje, paliwo i wiele chemikaliów.



Wodoodporna podszewka

Utrzymuje stopy suche i wygodne w mokrym środowisku.

Branże:

Taktyczna, Mundur

Środowiska:

Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:

Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20347
Materiał cholewki	TPU, Siatka, Tekstylny			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm² /h	3.9	≥ 0.8
	Górny: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	32.3	≥ 15
Podszewka	Membrana			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm² /h	4.90	≥ 2
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	41	≥ 20
Wkładka	Wkładka z pianki SJ			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	mm³	59	≤ 150
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	tarcie	0.46	≥ 0.31
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	tarcie	0.47	≥ 0.36
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	tarcie	0.28	≥ 0.19
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	tarcie	0.25	≥ 0.22
	Wartość antystatyczna	MegaOhm	25.0	0.1 - 1000
	Wartość ESD	MegaOhm	38	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pięty	J	37	≥ 20

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com