



轻

SAMANTHA OB

Comfortabele veterloze schoen voor vrouwen

我们的高帮舒适型 SAMANTHA 木屐鞋具有 SR 防滑性能、静电放电保护功能和透气鞋面，可提供极致的舒适性和安全性。专为各行各业设计，适用于干燥和极端湿滑的地面。

鞋面	Lorica
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	OB / SR, ESD, A, E, HRO
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.260 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



FUC



LBL




LGN



LLC



WHT



Oxygrip / SJ Grip

采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC (SRA+SRB) 标准。



静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35千兆欧姆之间。



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



可拆卸内底

在常规基础上换新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:

餐饮, 清洁, 食品及饮料, 医学

环境:

干燥环境, 极度湿滑表面

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

描述		测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	Lorica			
帮面: 水蒸气渗透性		毫克/平方厘米/小时	2.52	大于等于 0.8
帮面: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	23	大于等于 15
内里	透气网布			
衬里: 水蒸气渗透性。		毫克/平方厘米/小时	86.31	大于等于 2
衬里: 水蒸气系数		毫克/平方厘米	691	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)		转数	25600/12800	25600/12800
大底	飞龙/天然橡胶			
外底耐磨性 (体积损耗)		毫米 ³	118	小于等于 150
基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑		摩擦	0.38	大于等于 0.31
基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑		摩擦	0.38	大于等于 0.36
SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑		摩擦	0.26	大于等于 0.19
SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动		摩擦	0.28	大于等于 0.22
防静电值		兆欧	36.6	0.1 - 1000
ESD值		兆欧	70	0.1 - 100
后跟吸能		J	32	大于等于 20

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com